

Austrotherm PPG

Opis:	Termoizolacijske plošče iz ekspaniranega polistirena za izolacijo v gradbeništvu.
Uporaba:	
Dimenzije:	Plošče z ravnimi robovi 1200 x 600 mm, debeline 40 mm (20+20 mm)
Vrsta izdelka:	Ekspaniran polistiren (EPS) v skladu z EN 13163:2012+A1:2015
Kodna oznaka:	EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-CS(10)150-BS200
Toplotna prevodnost, λ_D:	≤ 0.034 W/(mK)
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji:	≥ 150 kPa
Ognjevarnost (EN 13501 – 1):	E
Skladiščenje:	Proizvod hranite v zaprtem prostoru, ali ga dobro zaščitite s PE folijo.
Transport:	Proizvod ni rizičen za transport. Med transportom bodite previdni, da se plošče ne poškodujejo.
Vgradnja:	Vgradnja na spodnje dele stavbe, na vseh območjih, kjer pričakujemo določene mehanske obremenitve in povečano vlago, npr. območje podnožja, kletni prostori, na stranskih straneh osnovne plošče i sl.
Temperatura nanašanja:	Dolgotrajno 80 °C, kratkotrajno 95 °C.
Emisije škodljivih snovi:	Pri pravilni uporabi ne sprošča škodljivih snovi. Kemijsko neaktivna.
Zaščita pri delu:	Zagotovite dobro zračenje delovnega prostora. Zaradi pojava prahu je priporočljivo nositi zaščitno masko in zaščitna očala.
Požarna zaščita:	Priporočena sredstva za gašenje EPS plošč so suha sredstva za gašenje, lahka pena za gašenje in vodna megla.
Ravnanje z odpadnim materialom:	Ravnanje z odpadnimi materiali mora biti v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki. Proizvod je mogoče 100% reciklirati in spada v skupino nenevarnih odpadkov.
Fotografija:	

