

Austrotherm EPS[®] A 200

| | |
|--|--|
| Opis: | Termoizolacione ploče od ekspandiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu – Austrotherm EPS A 200 |
| Primjena: | Ekspandirani polistiren namijenjen za ugradnju u "plivajućem" podu i u područjima s visokim pritiskom opterećenjem, prema navedenim podacima (podovi stambenih prostora, alternativa XPS-u za prohodni i neprohodni ravni krov, podovi industrijskih hala, u podovima sa podnim grijanjem, parkirališta za manja vozila...). |
| Dimenzije tabli: | Ploče s ravnim ivicama 1000 x 500 mm, debljine od 10 – 500 mm |
| Tip proizvoda: | Ekspandirani polistiren (EPS) usklađen s normom BAS EN 13163:2013+A1:2016 |
| Kodna oznaka: | EPS-BAS EN 13163-L2-W1-T1-S1-P5-DS(N)5-DS(70,-)1-CS(10)200-BS250-WL(T)3 |
| Toplotna provodljivost, λ_D: | $\leq 0.032 \text{ W/(mK)}$ |
| Pritisna čvrstoća pri 10% stišljivosti: | $\geq 200 \text{ kPa}$ |
| Reakcija pri požaru (EN 13501 – 1): | E |
| Skladištenje: | Do ugradnje proizvod mora biti uskladišten u zatvorenom prostoru, osim ako su zaštićeni PE folijom. |
| Manipulacija: | Proizvod nije razvrstan kao rizičan za transport. Prilikom transporta voditi računa da ne dođe do oštećenja ploča. |
| Ugradnja: | Ugradnja isključivo na pozicijama bez ikakvih mehaničkih opterećenja, između drvenih greda, ali ga je moguće koristiti i na dilatacionim pozicijama na objektu. Proizvod moguće lijepiti standardnim ljepilima za stiropore, pri čemu nema štetnih efekata. |
| Temperatura primjene: | Dugotrajno 80 °C, kratkotrajno 95 °C |
| Emisija štetnih tvari: | Ne oslobađa štetne tvari kada se pravilno upotrebljava. Hemijski neaktivan. |
| Zaštita na radu: | Osigurati dobru prozračnost radnog prostora, a zbog pojave prašine preporučuje se nošenje zaštitne maske i zaštitnih naočala. |
| Zaštita od požara: | Preporučena sredstva za gašenje EPS-a su suha sredstva za gašenje, laka pjena za gašenje i vodena magla. |
| Upravljanje otpadom: | Postupak s otpadnim materijalima u skladu s lokalnim propisima o upravljanju otpadom. Proizvod je moguće 100% reciklirati, a spada u kategoriju neopasnih. |
| Oznaka proizvoda: | 1 crna i 1 žuta linija |
| Fotografija: | |



AUSTROTHERM BH d.o.o.

Mat. br: 1-5558-00 · ID: 4263478400000 · PDV: 263478400000

www.austrotherm.ba

BIH - 77000 Bihać, Turija bb
 Centrala: +387(0)37 318 401
 Fax: +387(0)37 318 420
 Prodaja: +387(0)37 318 413
 Fax: +387(0)37 318 405
 e-mail: info@austrotherm.ba

Sparkasse
 TR: 1990450054516959
 IBAN: BA 39 1990450054516959
 SWIFT: ABSBBA22

Raiffeisen Bank
 TR: 1610350024890048
 IBAN: BA 39 1611350000455698
 SWIFT: RZBABA2S

UniCredit Bank
 TR: 3389002201338671
 IBAN: BA 39 3389002201338671
 SWIFT: UNCRBA22