

Austrotherm EPS® A 30

Opis:	Termoizolacione ploče od ekspandiranog polistirena za izolaciju u graditeljstvu – Austrotherm EPS A 30
Primjena:	Ekspandirani polistiren namijenjen za ugradnju u područjima gdje nema pritisknog opterećenja (unutrašnja izolacija, sendvič paneli, ventilacione fasade, u kosim krovovima između rogova...).
Dimenzije tabli:	Ploče s ravnim ivicama 1000 x 500 mm, debljine od 10 – 500 mm
Tip proizvoda:	Ekspandirani polistiren (EPS) usklađen s normom BAS EN 13163:2013+A1:2016
Kodna oznaka:	EPS-BAS EN 13163-L2-W1-T1-S1-P5-DS(N)5-DS(70,-)1-CS(10)40-BS75-WL(T)2
Toplotna provodljivost, λ_D:	$\leq 0.043 \text{ W/(mK)}$
Pritisna čvrstoća pri 10% stišljivosti:	$\geq 40 \text{ kPa}$
Reakcija pri požaru (EN 13501 – 1):	E
Skladištenje:	Do ugradnje proizvod mora biti uskladišten u zatvorenom prostoru, osim ako su zaštićeni PE folijom.
Manipulacija:	Proizvod nije razvrstan kao rizičan za transport. Prilikom transporta voditi računa da ne dođe do oštećenja ploča.
Ugradnja:	Ugradnja isključivo na pozicijama bez ikakvih mehaničkih opterećenja, između drvenih greda, ali ga je moguće koristiti i na dilatacionim pozicijama na objektu. Proizvod moguće lijepiti standardnim ljepilima za stiropore, pri čemu nema štetnih efekata.
Temperatura primjene:	Dugotrajno 80 °C, kratkotrajno 95 °C
Emisija štetnih tvari:	Ne oslobađa štetne tvari kada se pravilno upotrebljava. Hemijski neaktivan.
Zaštita na radu:	Osigurati dobru prozračnost radnog prostora, a zbog pojave prašine preporučuje se nošenje zaštitne maske i zaštitnih naočala.
Zaštita od požara:	Preporučena sredstva za gašenje EPS-a su suha sredstva za gašenje, laka pjena za gašenje i vodena magla.
Upravljanje otpadom:	Postupak s otpadnim materijalima u skladu s lokalnim propisima o upravljanju otpadom. Proizvod je moguće 100% reciklirati, a spada u kategoriju neopasnih.
Oznaka proizvoda:	1 plava linija
Fotografija:	

**AUSTROTHERM BH d.o.o.**

Mat. br: 1-5558-00 · ID: 4263478400000 · PDV: 263478400000

www.austrotherm.ba
 BIH - 77000 Bihać, Turija bb
 Centrala: +387(0)37 318 401
 Fax: +387(0)37 318 420
 Prodaja: +387(0)37 318 413
 Fax: +387(0)37 318 405
 e-mail: info@austrotherm.ba

 Sparkasse
 TR: 1990450054516959
 IBAN: BA 39 1990450054516959
 SWIFT: ABSBBA22

 Raiffeisen Bank
 TR: 1610350024890048
 IBAN: BA 39 1611350000455698
 SWIFT: RZBABA2S

 UniCredit Bank
 TR: 3389002201338671
 IBAN: BA 39 3389002201338671
 SWIFT: UNCRBA22